

COTTO WP



IMPERMÉABILISANT EN PHASE AQUEUSE

- Fort pouvoir imperméabilisant, sans altération de l'aspect esthétique du revêtement
- Également adapté aux intérieurs
- Idéal pour la terre cuite et les pierres naturelles

Formule spécifique pour le traitement anti-pénétration d'eau et huile de sols en terre cuite, pierres naturelles et ciment non traités. Il permet une excellente imperméabilisation sans altérer l'aspect esthétique en évitant les remontées d'efflorescences salines.

❓ MODE D'EMPLOI

Après avoir soigneusement décapé à l'aide d'un produit spécifique de la ligne SUTTER PROFESSIONAL et désincrusted à l'acide approprié (pour sols en terre cuite), appliquer une ou deux couches de COTTO WP à l'aide d'un mouilleur. Laisser sécher environ 30-60 min. entre une couche et l'autre. Pour obtenir une finition brillante, appliquer ensuite le produit METEOR EXTRA SOLV ou une cire métallisée.



COTTO WP **DILUTION**

Prêt à l'emploi.

SPÉCIFICATIONS

Rendements des produits (m²/lt):

Operation	Conc.%	Rendement produit (m ² /lt)	Notes
TRAITEMENT PIERRES ET CIMENT	100%	12	1 couche

Volume (lt) de produit pure dilué selon les dilutions recommandées.

 DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT: Liquide

COULEUR: Incolore/jaune

PARFUM: Légèrement technique

COV/VOC: 0,00%

PH	Matières actives [%]	Densité (g/ml)	Pression (bar)	Viscosité (cP)	Total de résidu sec [%]
5,1 ± 0,5		1			1,3 ± 0,1

 NOTES

Craint le gel. Protection effet naturel, sans pellicule. En cas de traitement à l'extérieur, ne pas appliquer le produit si des pluies ou un taux élevé d'humidité sont prévus. Certains sols peuvent présenter des difficultés de pénétration et/ou de fixation du traitement. Avant d'appliquer le produit, vérifier son adhérence sur une zone limitée du sol.

Toujours consulter la fiche technique et la fiche de sécurité, avec le scénario d'exposition, du produit avant l'utilisation. Utiliser les EPI indiqués dans la fiche de données de sécurité.

Ce produit contient des microparticules polymères soumises à des conditions d'utilisation et d'élimination spécifiques afin de limiter leur rejet dans l'environnement. Éliminer le récipient conformément à la réglementation locale en matière de déchets. Ne pas jeter dans les égouts. Ne pas rincer le récipient avant son élimination. Éviter tout rejet dans l'environnement. Nettoyer soigneusement les instruments et le matériel après utilisation afin d'éviter tout rejet de microplastiques.

Sutter Professional décline toute responsabilité quant aux éventuels dommages occasionnés par une utilisation inappropriée du produit.

Uniquement à usage professionnel. Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

 CONDITIONNEMENT

Code	Format	Quantité	Palette
4302	Kg 5	4	9x4=36